


TFO-Y-PG ist eine Folie aus reinem pyrolytischem Grafit. Durch seine synthetische Struktur weist das Material hohe anisotrope spreizende Wärmeleitfähigkeiten in der Folienebene (x-y Ebene) und Senkrechten (z-Richtung) auf. Durch ihre Beschaffenheit passen sich die Folien den Kontaktflächen sehr gut an, wodurch der thermische Kontakt optimiert wird. Der thermische Gesamtübergangswiderstand wird dadurch minimiert. Durch die sehr geringe Dichte eignen sich die Materialien sehr gut für den Einsatz in Anwendungen mit hohen Anforderungen an das Gewicht. Die extrem hohe Temperaturbeständigkeit ermöglicht den Einsatz in extrem heißen Umgebungen. Durch ihre Flexibilität ist die Folie biegsam. Sie kann bei Geometrien mit Wölbungen oder Kanten ohne Änderung der thermischen Leitfähigkeit verwendet werden. Sie läßt sich in Sonderausführungen dielektrisch oder mit Elastomeren ausführen.



EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Oberflächenanpassung und Biegsamkeit
- Sehr geringes Gewicht
- Silikonfrei
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- EMV-Abschirmung durch hohe elektrische Leitfähigkeit als Zusatzeffekt
- UL VO

LIEFERFORMEN

- Matte 180 x 230 mm (TFO-YXXX-PG)
- Als lose Formstanzteile

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Thermische Anbindung von z.B.
- CPUs
 - Peltierelementen
 - Laserdioden
- z.B. in Hochleistungsrechnern / Analysegeräten / Photonik /

EIGENSCHAFT	EINHEIT	TFO-Y070-PG	TFO-Y100-PG
MATERIAL		Pyrolytisches Grafit	Pyrolytisches Grafit
Farbe		Grau	Grau
Dicke	mm	0,07 ±0,015	0,10 ±0,030
Dichte	g/cm³	1,21	0,85
Entflammbarkeit	UL 94	V0	V0
RoHS Konformität	2015 / 863 / EU	Ja	Ja
THERMISCH			
Widerstand¹ @ 1 MPa	°C-inch²/W	0,04	0,045
Widerstand¹ @ 200 kPa	°C-inch²/W	0,07	0,08
Widerstand¹ @ 70 kPa	°C-inch²/W	0,09	0,10
Thermische Leitfähigkeit [Z Richtung]	W/mK	20	25
Thermische Leitfähigkeit [X-Y Richtung]	W/mK	1.000	700
Betriebstemperaturbereich	°C	- 250 bis + 400	- 250 bis + 400
ELEKTRISCH			
Elektrische Leitfähigkeit	S/cm	10.000	10.000

Prüfmethode in Anlehnung an: ¹ ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Daten und Informationen.
Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50% rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,07 mm / 0,10 mm

